



واحد صنعتی امیرکبیر



شماره: ۱۴۰۲-۱۰۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
پیوست: دارد

نتیجه آزمون (کد فرم JD-L-F-12)

نام و نوع فرآورده: مش شیشه با کد
کد ردیابی: T094-0207
استاندارد مرجع: -
WMZ-120C-020531

درخواست کننده: شرکت پدیدار بن نوین مهر شماره و تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹


آدرس مشتری: تهران- سعادت آباد- علامه طباطبایی جنوبی- چهلم مرکزی- پ-۷ واحد ۲

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هزینه آزمون: مطابق با فاکتور ضمیمه شده

ردیف	عنوان آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	روش آزمون	نوع نقص		
					جزئی	عمده	کلی
۱	میانگین استحکام تا حد پارگی قبل قلیا (N)	---	۱۵۶۱/۲۸ %CV: ۳/۳	INSO 11061	---	---	---
۲	میانگین درصد ازدیاد طول تا حد پارگی قبل قلیا (/)	---	۳/۶۹ %CV: ۲/۴	INSO 11061	---	---	---
۳	میانگین استحکام تا حد پارگی بعد قلیا (N)	---	۱۳۵۱/۸۵ %CV: ۱۲/۵۷	INSO 11061	---	---	---
۴	میانگین درصد ازدیاد طول تا حد پارگی بعد قلیا (/)	---	۳/۲۵ %CV: ۱۰/۴	INSO 11061	---	---	---

- نتایج آزمون برای نمونه ارسال شده معتبر می باشد.
- آزمایشگاه در قبال نگهداری نمونه تا ۱۵ روز خود را متعهد می داند و پس از آن هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه عهده دار نخواهد بود.
- مهلت اعتراض به نتایج آزمون ۱۵ روز پس از اعلام نتایج می باشد که در صورت عدم خروج نمونه از آزمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

 مهر آزمایشگاه: آزمایشگاه آزمون جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر	تایید مدیر آزمایشگاه: زهرا اسمعیل زاده 	تایید جانشین مدیر فنی آزمایشگاه: سولماز بوسفی 	کارشناس آزمایش کننده: مصطفی صادقی 
---	--	--	---

نشانی: تهران-خیابان حافظ-
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی)
تکنیک تهران)
تلفن: ۶۶۹۵۰۹۸۱
۶۶۴۶۵۳۹۲
دورنگار: ۶۶۹۵۰۹۸۲
صندوق پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
پست الکترونیک:
sec.amirkabir@acecr.ac.ir
r info@jdamirkabir.ac.ir
amirkabir@acecr.ac.ir



واحد صنعتی امیرکبیر



جمهوری اسلامی ایران

پست

شماره: ۱۴۰۲-۱۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

پیوست: دارد

نتیجه آزمون (کد فرم JD-L-F-12)

نام و نوع فرآورده: مش شیشه با کد T094-0207 کد ردیابی: استاندارد مرجع: -

WMZ-120C-020611

درخواست کننده: شرکت پدیدار بن نوین مهر شماره و تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

آدرس مشتری: تهران- سعادت آباد- علامه طباطبایی جنوبی- چهل م مرکز پ-۷ واحد ۲

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هزینه آزمون: مطابق با فاکتور ضمیمه شده

ردیف	عنوان آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	روش آزمون	نوع نقص		
					جزئی	عمده	کلی
۱	میانگین استحکام تا حد پارگی قبل قلیا (N)	---	۱۵۳۴/۷۶ %CV:۴/۸۷	INSO 11061	---	---	---
۲	میانگین درصد ازدیاد طول تا حد پارگی قبل قلیا (N)	---	۳/۵۹ %CV:۵/۵۹	INSO 11061	---	---	---
۱	میانگین استحکام تا حد پارگی بعد قلیا (N)	---	۱۳۹۹/۵۷ %CV:۷	INSO 11061	---	---	---
۲	میانگین درصد ازدیاد طول تا حد پارگی بعد قلیا (N)	---	۳/۴ %CV:۳/۱۴	INSO 11061	---	---	---

نتایج آزمون برای نمونه ارسال شده معتبر می باشد.

آزمایشگاه در قبال نگهداری نمونه تا ۱۵ روز خود را متعهد می داند و پس از آن هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه عهده دار نخواهد بود.

مهلت اعتراض به نتایج آزمون ۱۵ روز پس از اعلام نتایج می باشد که در صورت عدم خروج نمونه از آزمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

<p>کارشناس آزمایش کننده:</p> <p>مصطفی صادقی</p>	<p>تایید جانشین مدیر فنی آزمایشگاه:</p> <p>سولماز یوسفی</p>	<p>تایید مدیر آزمایشگاه:</p> <p>زهرا اسمعیل زاده</p>	<p>مهر آزمایشگاه:</p> <p>آزمایشگاه آزمون جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر</p>
---	---	--	--

نشانی: تهران-خیابان حافظ-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی

تکنیک تهران)

تلفن: ۶۶۹۵۰۹۸۱

۶۶۴۶۵۲۹۲

دورنگار: ۶۶۹۵۰۹۸۲

صندوق پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

پست الکترونیک:

sec.amirkabir@acecr.ac.ir

r info@jdamirkabir.ac.ir

amirkabir@acecr.ac.ir