



واحد صنعتی امیرکبیر



جمهوری اسلامی ایران

پست

شماره: ۱۴۰۳-۰۹۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
پیوست: دارد

نتیجه آزمون (کد فرم JD-L-F-12)

نام و نوع فرآورده:	مش فایبر گلاس با کد WMZ-160T-030607-cglass	کد ردیابی: T091-0306	استاندارد مرجع: -
درخواست کننده:	شرکت پدیدار بن نوین مهر	شماره و تاریخ درخواست:	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
آدرس مشتری:	تهران- سعادت آباد- علامه طباطبایی جنوبی- چهلم مرکزی پ-۷- واحد ۲	تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
تاریخ صدور نتیجه:	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
		هزینه آزمون:	مطابق با فاکتور ضمیمه شده

ردیف	عنوان آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	روش آزمون	نوع نقص		
					تاریخ	مکان	جزئی
۱	میانگین استحکام تا حد پارگی قبل قلیا؛ $R_{50} (N)$	---	۱۴۶۳/۵	INSO 11061	---	---	---
۲	میانگین درصد ازدیاد طول تا حد پارگی قبل قلیا (%)	---	۳/۸	INSO 11061	---	---	---

- نتایج آزمون برای نمونه ارسال شده معتبر می باشد.
- آزمایشگاه در قبال نگهداری نمونه تا ۲ ماه خود را متعهد می داند و پس از آن هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه عهده دار نخواهد بود.
- مهلت اعتراض به نتایج آزمون ۱۵ روز پس از اعلام نتایج می باشد که در صورت عدم خروج نمونه از آزمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

<p>مهر آزمایشگاه: آزمایشگاه آزمون جهاد دانشگاهی امیرکبیر</p>	<p>تایید مدیر آزمایشگاه: زهرا اسمعیل زاده</p>	<p>تایید مدیر فنی آزمایشگاه: سولماز یوسفی</p>	<p>کارشناس آزمایش کننده: مصطفی صادقی</p>
--	---	---	--

نشانی: تهران-خیابان حافظ -
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی
تکنیک تهران)
تلفن: ۶۶۹۵۰۹۸۱
۶۶۴۶۵۳۹۲
دورنگار: ۶۶۹۵۰۹۸۲
صندوق پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
پست الکترونیک:
sec.amirkabir@acecr.ac.ir
r info@jdamirkabir.ac.ir
amirkabir@acecr.ac.ir